

SprintRay IDB 2

Návod k použití

Indikace pro použití

SprintRay IDB 2 je snadno tuhnoucí polymerizovatelná pryskyřice určená pro použití k výrobě šablon pro nepřímé lepení rovnátkových zámků. Tento materiál je alternativou tradičního materiálu pro nepřímé lepení rovnátkových zámků (IBT).

Kontraindikace

Pryskyřice SprintRay IDB 2 je kontraindikována, když:

- je známo, že pacient je alergický na některou ze složek,
- v ústech dochází k přímému kontaktu s pryskyřicí, která není plně vytvrzená,
- používá se pro jakýkoli jiný účel, než jsou indikace k použití.

Popis materiálu

IDB 2 je alternativou tradičního materiálu k výrobě šablon pro nepřímé lepení rovnátkových zámků (IBT). Je určena výlučně k profesionální práci dentistů.

Parametry tisku a hardwaru

Tyto specifikace materiálu byly ověřeny pomocí následujících výrobních produktů. Jakékoli produkty nebo procesy, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu, jsou mimo specifikace materiálu.

- Soubor CAD:** CAD soubor přípravku ve formátu souboru STL
 - i. Minimální tloušťka 1,0 mm
- Tiskárna:** 3D tiskárna SprintRay Pro nebo Pro S nebo Pro 2
 - i. Pro nebo Pro S: Rozlišení XY 55 nebo 95 mikronů
 - ii. Pro 2: Rozlišení XY 35 mikronů
- Software:** RayWare Desktop nebo RayWare Cloud
 - i. Import souboru STL
 - ii. Manuální/automatická orientace
- Parametry tisku**
 - i. Intaglio povrch směřuje od platformy
 - ii. Vyberte požadovanou tloušťku vrstvy (RayWare obvykle výchozí na 100 mikronů)
 - iii. Standardní pomocné podpory
- Mycí zařízení:** SprintRay ProWash S nebo SprintRay Pro Wash/Dry (doporučeno)

- i. 91 % nebo vyšší izopropylalkohol
- ii. Standardní předprogramovaný mycí cyklus
- f. **Vytvrzovací zařízení:** SprintRay ProCure 2 nebo ProCure
 - i. Použijte časy vytvrzování doporučené SprintRay, které jsou vestavěny v zařízení

Upozornění a bezpečnostní opatření

SprintRay IDB 2 je ve zpracované, vytvrzené formě netoxický a je klasifikován jako biokompatibilní materiál. V nevytvrzené formě je IDB 2 klasifikován jako senzibilizátor. Mytí rozpouštědlem nebo broušení přípravku provádějte v dobře větraném prostoru s vhodnými ochrannými prostředky. Noste ochranné rukavice, oblečení, brýle a ochranu obličeje při manipulaci

- **Kožní kontakt:** Může způsobit podráždění kůže. Pokud se nezpracovaná pryskyřice dostane do kontaktu s pokožkou, důkladně ji omyjte mýdlem a vodou. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Pokud dojde ke senzibilizaci kůže, přestaňte pryskyřici používat. Pokud dermatitida nebo jiné příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Inhalace:** Vysoká koncentrace par může způsobit bolest hlavy, podráždění očí a/nebo dýchacího systému. Při vystavení vysoké koncentraci výparů nebo aerosolu, přesuňte na čerstvý vzduch. Podle potřeby použijte kyslík nebo umělé dýchání.
- **Oční kontakt:** Zasažené místo důkladně omyjte mýdlem a vodou.
- **Požítí:** Okamžitě kontaktujte své regionální toxikologické středisko.
- **Použití nekompatibilních komponent:** Nenahrazujte žádné komponenty systému zařízení, tj. fotopolymerní materiály zařízení, spojovací systémy, skenery, 3D tiskárny, jednotky pro následné vytvrzování, CAD/CAM software, šablony a nástroje. Používejte pouze ty, které jsou specificky uvedeny v tomto označení. Neoprávněné změny mohou vést k zařízení mimo specifikaci. Kontaktujte výrobce ohledně kompatibilních komponent. Udržujte a kalibrujte zařízení podle pokynů výrobce.
- **Menší barevné rozdíly:** Odchyłky odstínu mohou nastat v důsledku nedostatečného protřepání a promíchání původního obalu před použitím; nedostatečného míchání v nádrži na pryskyřici před použitím; nedostatečného vytvrzení po zpracování.

Skladování

- **Opětovné použití materiálu:** Zbývající pryskyřici v nádrži na pryskyřici lze znovu použít. Můžete použít filtr, abyste zajistili, že pryskyřice neobsahuje žádné vytvrzené částice, aby se předešlo selhání tisku. Zbývající materiál v nádrži lze po filtraci nalít zpět do láhve s pryskyřicí. Tento proces lze opakovat, dokud není materiál v láhvi zcela spotřebován. Vezměte prosím na vědomí, že v případě opětovného použití musí být pryskyřice filtrována a nalita zpět do původní láhve.
- Skladujte pryskyřici IDB 2 při 15–25 °C a nevystavujte ji přímému slunečnímu záření.
- Mimo použití uchovávejte láhev uzavřenou a/nebo víko nádrže bezpečně uzavřené.

- Nepoužívejte IDB 2 po uplynutí doby použitelnosti vytištěné na lahvičce.
- Pryskyřice musí být chráněna před světlem, protože je možná spontánní polymerace. Láhev musí být po každém použití pevně uzavřena.



Nepoužívejte prošlou pryskyřici; biokompatibilita a stabilita tisku mohou být ohroženy, pokud se prošlé fotoiniciátory neaktivují správně.

Výroba přípravku

Tato pryskyřice byla validována pomocí následujícího pracovního postupu. Nedodržení doporučených postupů může vést k nežádoucím bezpečnostním a výkonnostním důsledkům. Jakékoli odchylky od těchto pokynů pro použití mohou negativně ovlivnit fyzikální a/nebo chemické vlastnosti pryskyřice a biokompatibilitu konečného zařízení.

Pokud je to relevantní, podívejte se na Průvodce pracovním postupem pro podrobné osvědčené postupy při výrobě specifických typů zařízení s pryskyřicemi SprintRay.

Projektování

Zařízení je navrženo ve formátu STL souboru pomocí zubní designové služby, nejlépe SprintRay Cloud Design, nebo zubního CAD softwaru pomocí digitálních anatomických údajů pacienta. 3D tisk. Přihlaste se do RayWare Cloud a vyberte typ zařízení; algoritmus se automaticky zorientuje a přidá podpory. Vyberte materiál SprintRay IDB 2 a použijte požadovanou tloušťku vrstvy. Zařadte úlohu do fronty na své tiskárně.

Důkladně protřepejte lahvičku s pryskyřicí po dobu jedné minuty a poté nalijte do nádrže na pryskyřici alespoň po rysku minimálního plnění. Na dotykovém displeji tiskárny přejděte do tiskové fronty. Spusťte tiskovou úlohu.

Odstranění dílu a podpěry

Po vytištění přípravku odstraňte z tiskové platformy pomocí dodaného Print Removal Tool. Odstraňte všechny podpěry pomocí frézy nebo kulatého diamantového kotouče. Řezejte co nejbližší k přípravku, abyste minimalizovali proces vyhlazování a dokončovací práce.

Praní a sušení

Použijte $\geq 91\%$ izopropylalkohol k mytí přípravku s využitím SprintRay ProWash S nebo SprintRay Pro Wash/Dry:

- Standardní cyklus čištění

Aby byla zajištěna správná funkce mycí jednotky, vždy dodržujte pokyny na obrazovce týkající se čistoty a údržby zařízení. Díl úplně vysušte. Díl úplně vysušte.

Post-vytvrzení

K vytvrzení přípravku použijte jedno z následujících zařízení pro post-vytvrzování od společnosti SprintRay a vyberte předprogramovaný profil pro IDB 2:

- ProCure 2 (předprogramovaný profil materiálu)
- ProCure (předprogramovaný profil materiálu)

Dokončování

Zařízení omyjte a očistěte pomocí kartáče, mýdla a teplé vody.

Úvahy o likvidaci

Vždy dodržujte federální, státní a místní předpisy pro likvidaci nebezpečného odpadu. Aby byla zajištěna správná klasifikace, konzultujte své místní předpisy. Pokyny USA lze nalézt v 40 CFR části 261.3. Kapalná pryskyřice musí být před pravidelnou likvidací zcela vytvrzena. Jednoduše ji nalijte do průhledné nádoby a vystavte přímému slunečnímu světlu, dokud neztvrdne, nebo ji vložte do jedné z post-vytvrzovacích krabic. SprintRay NightGuard Flex není v konečném, plně vytvrzeném stavu nebezpečný pro životní prostředí. Po vytvrzení jej lze vyhodit s běžným odpadem.

Průvodce symboly

Níže uvedená tabulka poskytuje referenci pro symboly, které se mohou objevit na štítku lahve s pryskyřicí.

	Chraňte před slunečním zářením		Datum spotřeby
	Konzultujte návod k použití		Evropská shoda
	Číslo šarže		Číslo SKU
	Výrobce		Teplotní limit
	Pouze na předpis		Zdravotnický prostředek
	Nebezpečí pro životní prostředí		Podráždění



Jedinečný identifikátor zařízení



Dovozce



Označuje autorizovaného
zástupce ve Švýcarsku



Autorizovaný zástupce v
Evropském společenství



Datum výroby



Noste rukavice



Zdravotní riziko



Označení shody Spojeného
království (UKCA)



Odpovědná osoba ve
Spojeném království

Leštění a dezinfekce

Použijte pemzu a mušelínový kotouč k odstranění drobných škrábanců z povrchu přípravku, poté použijte leštadlo a mušelínový kotouč k vyleštění. Umyjte a vyčistěte zařízení kartáčkem s použitím mýdla a teplé vody.

Další pomoc a podpora

Budeme vás podporovat po celou dobu zavádění vaší nové technologie. Naši zkušení technici jsou k dispozici od pondělí do pátku od 6:00 do 17:00 na čísle 800-914-8004.

Kontaktní informace

Pro pomoc s produktem si prosím přečtěte pomocné informace na adrese:

<https://sprintray.com/digital-dentistry/>

Chcete-li nahlásit problémy s produktem, kontaktujte společnost SprintRay na adrese:

<https://support.sprintray.com/hc/en-us/requests/new>

Telefon: 1-800-914-8004

Jakýkoli vážný incident, ke kterému došlo v souvislosti se zařízením kvůli poruše, by měl být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a / nebo pacient usazen.



Informace výrobce

Společnost SprintRay Inc.
2710 Media Center Dr., Suite #100A
Los Angeles, CA 90065, USA